

LAMIERE A FREDDO LUCIDE
EN 10111 - EN 10130 - EN 10051
BRIGHT STEEL PLATES EN 10111 - EN 10130 - EN 10051

spessore thickness mm	peso weight Kg / Mq	spessore thickness mm	peso weight Kg / Mq
0,40	3,150	0,80	6,300
0,50	3,900	1,00	7,800
0,60	4,700	1,20	9,350

LAMIERE ZINCATE EN 10140 - EN 10143
GALVANIZED STEEL PLATES EN 10140 - EN 10143

spessore thickness mm	peso weight Kg / Mq	spessore thickness mm	peso weight Kg / Mq
0,40	3,520	1,50	12,150
0,50	4,300	2,00	16,100
0,60	5,100	3,00	24,000
0,80	6,650		
1,00	8,250		
1,20	9,420		